



Technický list

TL 06.79d EuroTex Armovací tkanina 145

Produkt

Je vyrobena ze sklovláknitých pramenů a jednoduchých sklovláknitých přízí, které jsou opatřeny povrchovou úpravou na bázi polymerních (akrylátových) disperzí odolných alkalickému prostředí.



Vlastnosti

- Pro zateplovací systémy ETICS, zvyšuje kvalitu systému
- Vyztužování (armování) vnitřních a vnějších omítek
- Odolává alkalickému prostředí
- Odpovídá evropskému schválení dle ETAG 004
- Ideální do cementových lepidel při nestabilních podkladech
- Vysoká pevnost v tahu, zvyšuje ohybovou pevnost

Použití

- Vyztužný materiál pro zateplovací fasádní systémy
- Vyztužování (armování) vnitřní a vnějších omítek a stěrek
- Vkládání pod cementová lepidla při pokládce dlažby na nestabilní podklady

Technické údaje

Gramáž	g/m ²	145 (± 5 %)
Střední rozměry OK (osnova x útek)	mm	5,1 x 5,3 mm (± 0,5 mm)
Rozměry ok vnitřní	mm	4,1 x 4,0 (± 0,5 mm)
Šířka role	mm	1000 (± 1 %)
Pevnost v tahu – osnova	N/mm	≥ 47
Pevnost v tahu – útek	N/mm	≥ 37
Prodloužení – osnova	%	≤ 4 %
Prodloužení – útek	%	≤ 3,5 %
Pevnost v tahu po stárnutí – osnova	N/mm	≥ 47
Pevnost v tahu po stárnutí – útek	N/mm	≥ 35
Prodloužení po stárnutí – osnova	%	≤ 4 %
Prodloužení po stárnutí – útek	%	≤ 3,5 %
Obsah organických látek	%	22,7 (± 4 %)
Obsah popela	%	77,3 (± 4 %)
Spalné teplo Q _{PCS}	MJ/kg	≤ 7,82 (± 5 %)
Skladovatelnost	Skladovat v suchu a ve svislé poloze. Chránit před UV	

Balení

- Role – 1 x 50 m
- Role – 1 x 20 m
- Role – 1 x 10 m

Barva

- Bílá





DEBBEX®
by Den Braven

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 15.3.2026

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

