



Technický list

TL 08.60a Podložná PE páska pro zasklívání

Produkt

Jednostranná samolepicí těsnicí páska ze síťované polyetylenové pěny s uzavřenými buňkami, opatřená syntetickým lepidlem a krycí vrchní folií.



Vlastnosti

- Snadná aplikace bez nutnosti odlepovat folii
- Aplikace při nízkých teplotách
- Odolná vůči vodě a běžným chemikáliím
- Velmi dobrá přilnavost na různé povrchy
- Nízká absorpce vody (uzavřené buňky)
- Dobré tepelněizolační vlastnosti

Použití

Páska se používá k těsnicím a izolačním účelům. Vhodná zejména jako zasklívací páska před konečným utěsněním.

Podložné – pružné vymezení boční vůle izolačních skel rámu oken a dveří.

Podkladní – výplň vymezující optimální hloubku spáry pro silikonový tmel.

Technické vlastnosti

Základ	PE pěna	
Lepidlo	Syntetická guma	
Kompatibilita s akrylovými lepidly a skly	Ano	
Tloušťka	mm	2 až 6 mm
Objemová hmotnost	Kg/m ³	33
Pevnost v tlaku	Při 25 % deformaci	35
	Při 50 % deformaci	100
Ztráta komprese (DIN EN ISO 1856-C)		
	- 0,5 h po rozložení	20 %
	- 24 h po rozložení	10 %
Tepelná vodivost	W/m.K	0,038
Teplotní odolnost	°C	-40 až 50
Aplikační teplota	°C	2 až 30
Skladovatelnost	Měsíce	12

Balení

- B0001BDE, B0002BDE
9 mm x 2 mm x 20 m
- B0003BDE, B0004BDE
9 mm x 3 mm x 20 m
- B1022PEB, B1023PEB
9 mm x 4 mm x 20 m
- B1025PEB
12 mm x 4 mm x 20 m
- B0017BDE
15 mm x 2 mm x 20 m
- B0018BDE, B0019BDE
15 mm x 3 mm x 20 m

Barva

- Bílá, šedá

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Okenní a dveřní rámy doporučujeme odmastit.

Upozornění

V nevětraných prosklených prostorách dochází k značnému přehřívání materiálu nad hranici tavicí teploty polyetylenu a k jeho následnému poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce.





DEBBEX®
by Den Braven

Samotné ultrafialové záření způsobuje degradaci veškerých plastů!

Z důvodu možného poškození materiálu slunečním zářením a sálavým teplem je nutné skladovat materiál šedého zbarvení nejlépe v původním obalu (kartóny, bílá fólie) tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, a to ani přes sklo či jiné průsvitné materiály, v místech, kde není zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu.

Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary, při teplotách od +20 °C a 40 – 60 % relativní vlhkosti.

Aktualizace

Aktualizováno dne 1.6.2026

Vyhotoveno dne 22.12.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

