



DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Technický list

TL 08.20b Maskovací krebová páska 60 °C

Produkt

Pro ochranu různých povrchů ve stavebnictví a v průmyslu před potřísněním ploch nebo mechanickým poškozením. Používá se při lakýrnických, natěračských nebo malířských pracích. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Přilnavá k většině materiálů. Není určena pro dřevěné lakované povrchy. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Nosičem je impregnovaný krebový papír opatřený speciálním souvislým lepidlovým pryžovým filmem. Tepelná odolnost pásky do +60 °C



Vlastnosti

- Interiér
- Odolná vůči rozpouštědlům a ředidlům
- Zajišťuje ostré linie přechodů maleb
- Nenáročná aplikace
- Zvýšená teplotní odolnost na 60 °C
- Použitelná v kombinaci se všemi druhy barev

Použití

Určená pro univerzální nenáročnou použití: malířství, stavba, lakovny, atd. atd. Vhodná převážně do interiéru. Pro vytváření rovných přechodů při nátěrech či tmelení a stěrkování.

Technické vlastnosti

Základ	Nasycený polokrebový papír	
Lepidlo	Přírodní kaučuk	
Tloušťka	μm	124 ± 10 %
Gramáž nosiče	g/m ²	62 ± 5 %
Lepivost k nerezové oceli	N/25 mm	> 5,4
	g/cm	> 210
Průtažnost k přetržení	%	6
Pevnost v tahu	N/25 mm	67 - 94
	kg/cm	2,7 – 3,8
Tepelná odolnost	°C	60 °C po dobu 45 min
Doba nalepení	Hodiny	Odstranit do 24 h od nalepení
Aplikační teplota	°C	> 10
Skladovatelnost	Měsíce	12

Poznámka: Pevnosti a lepidlosti jsou uvedena na 1 cm šířky pásky a 1 cm délky, pokud není uvedeno jinak (tedy na 1 cm²)

Balení

- B7001RL - 19 mm / 50 m
- B7011RL - 25 mm / 50 m
- B7021RL - 30 mm / 50 m
- B7031RL - 38 mm / 50 m
- B7041RL - 50 mm / 50 m

Barva

- Světle žlutá





DEBBEX[®]
by Den Braven
production s.r.o.

Přidržnosti

Počáteční přidržnost	Velmi dobrá
Konečná přidržnost	Velmi dobrá
Dynamická stabilita	Velmi dobrá
Kov	Velmi dobrá
PVC, PC, ABS	Velmi dobrá
PP, PE	Velmi dobrá
Papír, Karton	Velmi dobrá

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Je vhodné přidržnost pásky vždy otestovat.

Aktualizace

Aktualizováno dne 26.2.2026

Vyhotoveno dne 14.10.2022

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.